



## LATTICE

### LATTICE D'AGGRAPPO E PRIMER FISSATIVO SUPERFICIALE A BASE DI RESINE SINTETICHE

#### CAMPI D'IMPIEGO

È un'emulsione di resine sintetiche di colore bianco adatta a diversi impieghi.

- **Promotore d'adesione** in boiacche cementizie, idoneo alla posa di Massetto CentroStorico o Lecamix o massetto tradizionale a basso spessore in aggrappo al supporto.
- **Fissativo superficiale**, per migliorare la coesione superficiale del sottofondo alleggerito Sottofondo CentroStorico e consentire la posa diretta di Livellina CentroStorico.
- **Impregnante superficiale** per la preparazione di supporti spolveranti prima della posa della pavimentazione.
- Idoneo sia in interni che esterni.

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

##### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito senza tracce di grassi (oli, cere).

Il supporto deve essere solido e compatto; nel caso di posa diretta su Sottofondo CentroStorico, procedere ad una accurata pulizia e aspirazione superficiale di quest'ultimo.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

##### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

La boiaccia cementizia per la posa di massetti in aggrappo viene preparata unendo in un secchio i componenti introdotti nelle proporzioni indicate in tabella. La mescolazione può avvenire con un agitatore a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto uniforme.

Impiego	Lattice CentroStorico	Acqua	Cemento
Boiaccia Cementizia per posa in aderenza di Massetto CentroStorico o Lecamix o tradizionale	1	1	3 – 3.5
Fissativo superficiale (posa di Livellina CentroStorico su Sottofondo CentroStorico)	1	1*	--
Massetto/calcestruzzo sfarinanti	1	1*	--

**N.B.:** i rapporti sono da intendersi a peso dei singoli componenti.

\*: la diluizione è funzione dell'assorbimento del sottofondo

#### APPLICAZIONE E FINITURA

##### Boiaccia cementizia per posa in aderenza di Massetto CentroStorico

La boiaccia cementizia va applicata sul supporto a pennello/pennellina, previa verifica che il supporto stesso non sia eccessivamente assorbente; nel caso inumidire la superficie a rifiuto (la posa del Massetto CentroStorico o Lecamix o tradizionale deve avvenire "fresco su fresco" per avere le migliori prestazioni d'aggrappo).

##### Fissativo superficiale su Sottofondo CentroStorico per posa di Livellina CentroStorico

Lattice CentroStorico va applicato sul supporto a rullo, a pennello o a spruzzo (pompa da giardinaggio) per fissare la superficie ed evitare una disidratazione veloce della Livellina CentroStorico.

Dopo 6-12 h è possibile stendere la Livellina CentroStorico.



Il prodotto non deve formare una pellicola superficiale pertanto con sottofondi poco assorbenti si consiglia di diluire 1:1 – 1:3 con acqua.

## Massetto con Superficie “Sfarinante”

Lattice CentroStorico può essere applicato al supporto (Sottofondo CentroStorico, Massetto CentroStorico, Lecamix o tradizionale) in una o più “mani” a rullo, a pennello o a spruzzo (pompa da giardinaggio) per formare un velo superficiale omogeneo. Entro le 24 h è possibile procedere alla posa del pavimento ceramico.

Il prodotto non deve formare una pellicola superficiale pertanto con sottofondi poco assorbenti si consiglia di diluire 1:1 – 1:3 con acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità	ca. 1030 Kg/m <sup>3</sup>
Colore/aspetto	bianco/fluido
Condizioni di Conservazione	in imballi originali, chiusi e protetti dal gelo, massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento
Resa in opera (a seconda delle modalità di applicazione)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boiaccia Cementizia per posa di massetti in aderenza: 0,3 – 0,6 kg/m<sup>2</sup> (in funzione del sottofondo)</li><li>• Fissativo superficiale: 0,2 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> (in funzione del supporto)</li><li>• Massetto sfarinante: 0,2 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> (in funzione del supporto)</li></ul>
Scheda Sicurezza	disponibile on-line sul sito <a href="http://www.centrostorico.eu">www.centrostorico.eu</a>
Confezione	Taniche da 5 kg
Temperatura di applicazione	da + 5 °C a + 35 °C

## AVVERTENZE

- Lattice CentroStorico teme il gelo, va quindi conservato in luogo riparato, non va esposto al sole o vicino a sorgenti di calore.
- Prima dell'applicazione di una malta trattata con Lattice CentroStorico, assicurarsi che il supporto non abbia subito in precedenza trattamenti idrorepellenti.
- L'impiego di una boiaccia cementizia di aggrappo può comportare un allungamento dei tempi di asciugatura, qualora venga impiegato nel confezionamento e/o applicazione di massetti che richiedano la posa di pavimentazioni sensibili all'umidità.
- Per una buona riuscita del lavoro è opportuno attenersi ai rapporti Lattice CentroStorico/acqua indicati in tabella “Preparazione dell'impasto”.
- Lattice CentroStorico non svolge il ruolo di barriera anti risalita di umidità.

## VOCE DI CAPITOLATO

Lattice d'aggrappo e primer fissativo superficiale costituito da “Lattice CentroStorico”, emulsione di resine sintetiche di colore bianco e consistenza fluida confezionato in taniche pronte all'uso. Confezionamento e messa in opera secondo le indicazioni del produttore.

**Laterlite**  
ASSISTENZA TECNICA

20149 Milano – Via Correggio, 3

Tel 02-48.01.19.62 – Fax 02-48.01.22.42

[www.centrostorico.eu](http://www.centrostorico.eu) [info@centrostorico.eu](mailto:info@centrostorico.eu)

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica.

I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.

I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 06/2015 – Revisione 01